

广东省预拌混凝土行业协会

关于 2022 年广东省“科之杰杯”预拌混凝土行业检验能力大对比评选结果的公示

2022 年广东省“科之杰杯”预拌混凝土行业检验能力大对比活动（以下简称“2022 年大对比”）各项工作有序推进实施，目前大对比办公室已初步完成报名、制样、发样、检验数据回收和分析等工作。经统计，共有 616 家预拌混凝土企业和 16 家干混砂浆企业报名参与，实际提交检验数据和原始记录等材料的企业分别是 589 家和 15 家。

按照《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》（GB/T 28043）和《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》（CNAS-GL002）文件要求，2022 年大对比仍然采用稳健统计法进行检验数据的统计处理和能力评价，用中位值作为“约定值或标准值”，用稳健 Z 值绝对值大小评价检测结果是否“满意”。当检验项目的稳健 Z 值绝对值小于或等于 2 时，评价结果为“满意”；当检验项目的稳健 Z 值绝对值大于 2 且小于 3 时，评价结果为“有问题”；当检验项目的稳健 Z 值绝对值大于或等于 3 时，评价结果为“不满意”。经统计分析，2022 年大对比所有检验项目全都“满意”（以下简称“全满意”）的预拌混凝土企业和干混砂浆企业分别有

234 家和 13 家。

按照《关于 2022 年广东省“科之杰杯”预拌混凝土行业检验能力大对比评选办法的函》（粤砼协〔2022〕21 号），2022 年大对比“全优单位”和“优胜单位”将在全满意企业中评出。经研究，评出预拌混凝土企业“全优单位”83 家和“优胜单位”151 家；干混砂浆企业“全优单位”2 家和“优胜单位”11 家。获得 2022 年大对比“全优单位”的企业可推荐评选行业年度“优秀试验室主任”，具体评选条件和推荐表详见《关于推荐评选“2022 年广东省预拌混凝土行业优秀试验室主任”候选人的通知》（另发）。

现对以上评选结果予以公示。公示期为 7 月 25 日~7 月 29 日，共 5 个工作日；公示完成后，将在协会网站上对符合条件的评选企业进行公告。

在公示期内，任何单位和个人如对公示的结果有异议，可通过电子邮件或电话形式反馈意见，意见必须真实、充分。单位意见必须加盖公章，个人意见必须署明真实姓名、身份证号和联系电话。获得 2022 年大对比“全优单位”和“优胜单位”的企业名单及检验数据详见附件。

邮箱：gdpca@163.com。

联系人：柯倩倩 18898633517 林远煌 13570969736

附件：1、2022 年大对比各检验项目稳健统计值；

- 2、2022年大对比预拌混凝土企业“全优单位”
名单及检验数据;
- 3、2022年大对比干混砂浆企业“全优单位”名
单及检验数据;
- 4、2022年大对比预拌混凝土企业“优胜单位”
名单及检验数据;
- 5、2022年大对比干混砂浆企业“优胜单位”名
单及检验数据。

2022 年大对比工作机构
广东省预拌混凝土行业协会（代章）

2022 年 7 月 25 日

附件1

2022年大对比各检验项目稳健统计值——预拌混凝土企业

序号	稳健统计值	水泥							外加剂		粉煤灰			
		标准稠度用水量 (%)	初凝时间 (min)	终凝时间 (min)	3d 抗折强度 (MPa)	28d 抗折强度 (MPa)	3d 抗压强度 (MPa)	28d 抗压强度 (MPa)	含固量 (%)	水泥胶砂用水量 (g)	细度 (%)	需水量比 (%)	28d 活性指数 (%)	烧失量 (%)
1	中位值	28.1	175	230	6.5	8.6	35.6	59.4	13.48	162	12.3	94	84	1.3
2	标准化四分位距	0.222	11.86	10.56	0.297	0.371	1.779	2.298	0.213	3.706	0.8896	1.483	2.224	0.302
3	最小值	24.6	86	163	4.6	5.3	6.4	8.7	6.9	20	1.2	25.6	56.3	0
4	最大值	282	245	390	35	60.5	56.2	96.8	49.62	210	27.8	110	102	52.5
5	“满意” 上限	27.7	151	209	5.9	7.9	32.0	54.7	13.05	155	10.5	91	80	0.7
6	“满意” 下限	28.5	199	251	7.1	9.3	39.2	64.1	13.91	169	14.1	97	88	1.9

2022年广东省“科之杰杯”大对比稳健统计值——干混砂浆企业

序号	稳健统计值	稠度 (mm)	保水率 (%)	抗压强度 (MPa)
1	中位值	70.4	95.4	20.4
2	标准化四分位距	6.67	1.87	4.47
3	最小值	60	91.7	10.3
4	最大值	80	97.7	30.1
5	“满意” 上限	56.7	91.5	11.3
6	“满意” 下限	84.0	99.2	29.5

附件2

2022年大对比预拌混凝土企业“全优单位”名单及检验数据

各项目的检验数据 “全优单位”名称	水泥							外加剂		粉煤灰			
	标准稠度用水量 (%)	初凝 (min)	终凝 (min)	3d 抗折 (MPa)	28d 抗折 (MPa)	3d 抗压 (MPa)	28d 抗压 (MPa)	含固量 (%)	水泥胶砂用水量 (g)	筛余 (%)	需水量比 (%)	28d 活性指数 (%)	烧失量 (%)
广州勇创混凝土有限公司	28	176	234	6.6	8.8	36.8	60.7	13.5	164	12.5	95	85	1.22
广州市长泽新型建筑材料有限公司	28	168	236	6.3	8.5	35.5	59	13.57	158	11.7	93	82	1.2
广州市长峰建筑材料有限公司	28.2	167	225	6.6	8.8	37.8	61.1	13.25	164	11.8	93	84	1.32
广州市粤花混凝土有限公司	28.2	164	235	6.3	8.9	34.9	59.4	13.5	162	12.8	94	84	1.2
广州市圣丰混凝土有限公司	28	168	226	6.3	8.9	35.2	59.8	13.58	162	12.5	93	84	1.3
广州市建中混凝土有限公司	28.1	170	222	6.5	8.9	35.4	60.4	13.5	162	12	94	84	1.4
广州市华合建筑材料有限公司	28.3	167	227	6.4	8.6	34.5	59.5	13.51	162	12.3	93	84	1.3
广州临海混凝土有限公司	28.2	166	232	6.7	8.3	36.7	59.4	13.74	160	12.6	95	85	1.3
广东海外高强混凝土有限公司	28.2	171	223	6.6	8.7	35.3	59.8	13.45	162	12.2	94	84	1.3
深圳市永利通建材有限公司	28.2	174	229	6.6	8.6	35.2	57.8	13.3	160	13	95	83	1.5
深圳市新豪混凝土有限公司	28.2	173	228	6.6	8.6	35.2	57.8	13.3	160	13	95	83	1.5
深圳市为海建材有限公司坪东分公司	28.2	178	235	6.3	8.7	35.5	60	13.5	161	12.2	94	85	1.2

各项目的检验数据 “全优单位” 名称	水泥							外加剂		粉煤灰			
	标准稠度用水量 (%)	初凝 (min)	终凝 (min)	3d 抗折 (MPa)	28d 抗折 (MPa)	3d 抗压 (MPa)	28d 抗压 (MPa)	含固量 (%)	水泥胶砂用水量 (g)	筛余 (%)	需水量比 (%)	28d 活性指数 (%)	烧失量 (%)
深圳市圣威宝混凝土有限公司	28.2	174	228	6.5	8.6	35.3	57.7	13.32	162	13.1	95	83	1.5
深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司李朗分公司	28.2	173	228	6.6	8.6	35.2	57.8	13.3	160	13	95	83	1.5
深圳市金鑫混凝土有限公司	28.3	175	226	6.6	8.7	35.3	57.9	13.3	160	12.8	95	83	1.48
深圳市鸿力健混凝土有限公司	28.2	171	225	6.7	8.7	35.3	57.7	13.4	160	12.8	94	83	1.5
深圳市恒利通预拌混凝土有限公司	28.1	169	220	6.5	8.8	35.4	59.9	13.3	159	12.1	94	83	1.2
深圳市宝金华混凝土有限公司	28.3	172	229	6.7	8.5	35.3	58	13.31	159	13.1	94	84	1.4
深圳市安托山混凝土有限公司	28.2	175	230	6.6	8.5	35.1	57.9	13.32	160	13.1	95	83	1.4
珠海智海建材发展有限公司	28.3	182	236	6.3	8.7	35.7	61.2	13.46	163	11.8	93	85	1
珠海市润濠商品混凝土有限公司	28.2	176	232	6.4	8.7	35.5	60.3	13.52	163	12.1	94	85	1.2
珠海市江河混凝土有限公司	28.1	186	240	6.5	8.8	35.9	60.5	13.56	166	12.5	95	84	1.1
珠海市嘉润混凝土有限公司	28.1	182	239	6.6	8.9	36.1	60.8	13.56	164	12.2	95	84	1.1
珠海市汉基商品混凝土有限公司	28.2	175	239	6.3	8.8	35.5	60.2	13.6	161	11.7	93	86	1.2
珠海市方力源建材有限公司	28.2	169	230	6.4	8.7	35.4	60.7	13.4	162	12.4	95	83	1.2
珠海市成基商品混凝土有限公司	28.2	177	235	6.3	8.7	35.3	59.8	13.48	161	11.9	95	86	1.1
珠海凌宇混凝土有限公司	28.1	174	230	6.6	8.8	35.4	59.6	13.59	164	12.5	94	86	1.2
珠海大横琴城市建设有限公司	28.1	175	232	6.4	8.5	36	60.4	13.54	162	12.2	95	85	1.2
珠海春禾新材料研究院有限公司	28.2	175	236	6.3	8.6	35.4	60	13.5	162	12.2	95	85	1.2

各项目的检验数据 “全优单位”名称	水泥							外加剂		粉煤灰			
	标准稠度用水量 (%)	初凝 (min)	终凝 (min)	3d 抗折 (MPa)	28d 抗折 (MPa)	3d 抗压 (MPa)	28d 抗压 (MPa)	含固量 (%)	水泥胶砂用水量 (g)	筛余 (%)	需水量比 (%)	28d 活性指数 (%)	烧失量 (%)
珠海澳砵商品混凝土有限公司	28.1	177	235	6.4	8.7	35.5	60	13.48	161	12.2	93.4	85	1.1
佛山市顺德区新广利混凝土有限公司	28.2	176	234	6.6	8.7	36.2	59.3	13.74	159	12.3	94	84	1.2
佛山市顺德区联动商品混凝土有限公司	28.2	176	230	6.6	8.6	37.5	61.2	13.64	164	12.7	93	83	1.2
佛山市顺德区和乐商品混凝土有限公司	28.2	180	225	6.5	8.5	36.5	59.1	13.41	163	12.4	94	84	1.3
佛山市三水区新建宏混凝土有限公司	28	171	227	6.6	8.7	36.6	61.5	13.48	158	12.9	95	84	1.3
佛山市三水区建友混凝土有限公司	28	170	235	6.7	8.5	35.8	60	13.44	159	13.1	95	84	1.4
佛山市南海区恒铨混凝土有限公司	28	175	233	6.7	8.5	36.5	59.5	13.35	160	12.9	94	86	1.4
佛山市南海科明达混凝土有限公司	28.1	173	226	6.6	8.7	36.9	61.2	13.54	160	12.9	95	85	1.2
佛山市路路通混凝土有限公司	28	173	234	6.6	8.6	36.3	60.4	13.48	160	13.1	95	85	1.33
佛山市联益建筑材料有限公司	28.1	176	230	6.5	8.6	36.5	59.5	13.45	161	13.1	95	85	1.3
佛山市建通混凝土制品有限公司	28	173	231	6.4	8.6	36.5	59.9	13.32	160	13	95	86	1.3
佛山市鸿狮混凝土有限公司	28.1	173	229	6.6	8.6	36.6	61.7	13.55	160	12.8	95	85	1.2
佛山市恒耀混凝土有限公司	28	171	235	6.6	8.5	36.1	60.2	13.44	161	12.9	95	84	1.3
佛山市广陆混凝土制品有限公司	28.2	178	232	6.6	8.4	36.2	59.6	13.31	163	13.2	94	84	1.2
佛山市高明区新翔混凝土有限公司	27.9	178	232	6.7	8.6	37.1	59.5	13.61	159	12.1	94	85	1.3
佛山市澳港混凝土有限公司	28	180	240	6.7	8.5	37.9	61.7	13.44	158	12.7	93	82	1.1

各项目的检验数据 “全优单位” 名称	水泥							外加剂		粉煤灰			
	标准稠度用水量 (%)	初凝 (min)	终凝 (min)	3d 抗折 (MPa)	28d 抗折 (MPa)	3d 抗压 (MPa)	28d 抗压 (MPa)	含固量 (%)	水泥胶砂用水量 (g)	筛余 (%)	需水量比 (%)	28d 活性指数 (%)	烧失量 (%)
东莞市裕桑混凝土有限公司	28.1	174	228	6.8	8.6	36	59.9	13.49	165	12.1	95	82	1
东莞市翔盛混凝土有限公司	28	175	224	6.7	8.9	36.8	59.4	13.39	164	12.1	95	84	1
东莞市全鑫混凝土搅拌有限公司	28.2	175	235	6.6	8.6	35.6	59.8	13.22	164	12.2	94	83	1.5
东莞市力恒混凝土有限公司	28.1	173	230	6.7	8.8	36.1	59.2	13.5	159	12.5	95	83	1.5
东莞市金胜混凝土有限公司	28.1	173	227	6.7	8.6	35.8	59.6	13.49	164	12.5	95	82	1.3
东莞市建业混凝土有限公司	28.2	180	227	6.8	8.8	36.1	58	13.34	165	12.3	94	84	1.5
东莞市建生混凝土有限公司	28.2	172	228	6.6	8.6	35.1	57.7	13.3	160	12.8	95	83	1.5
东莞市虎门港混凝土有限公司	28.2	175	225	6.5	9	35.8	59	13.54	160	12.3	94	83	1.2
东莞市鸿信预拌混凝土有限公司	28.2	173	228	6.6	8.6	35.2	57.8	13.32	160	13.3	95	83	1.5
东莞市冠升混凝土有限公司	28.1	175	226	6.7	8.6	35.2	58	13.48	162	12.6	95	83	1.5
东莞市创杰新型建材有限公司	28.2	173	228	6.7	8.6	35.1	57.8	13.3	160	12.9	95	83	1.5
中山市东峻混凝土有限公司	28.2	172	232	6.3	8.7	35.5	60.3	13.5	160	12.5	94	82	1.2
广东恒佳建材股份有限公司	28.2	179	230	6.4	8.6	35.9	60.1	13.3	163	11.7	95	85	1.2
汕尾市中稳混凝土有限公司	28	176	224	6.7	8.7	35.9	59.3	13.6	163	12.4	95	84	1.3
汕尾市鸿顺混凝土有限公司	28.3	180	228	6.3	8.8	36.2	61.3	13.25	160	12.9	93	82	1.3
陆河县泰安混凝土有限公司	28.1	171	229	6.6	8.6	34.3	59.6	13.51	159	12.6	93	84	1.1
清远市威信混凝土有限公司	28.1	182	234	6.7	8.7	36.3	59.8	13.38	160	11.9	95	85	1.6

各项目的检验数据 “全优单位” 名称	水泥							外加剂		粉煤灰			
	标准稠度用水量 (%)	初凝 (min)	终凝 (min)	3d 抗折 (MPa)	28d 抗折 (MPa)	3d 抗压 (MPa)	28d 抗压 (MPa)	含固量 (%)	水泥胶砂用水量 (g)	筛余 (%)	需水量比 (%)	28d 活性指数 (%)	烧失量 (%)
清远市顺丰混凝土有限公司	28	173	219	6.6	8.4	35.3	59.8	13.59	166	12.9	94	86	1.1
兴宁市创强混凝土有限公司	28.2	177	238	6.3	8.8	35.6	59.8	13.4	163	12.2	93	85	1.1
大埔县埔源永通混凝土有限公司	28.3	181	240	6.6	8.9	36.7	59.6	13.32	166	11.8	95	84	1.3
高州市金山混凝土有限公司	28.2	172	235	6.5	8.9	36.1	60.5	13.4	165	12.2	94	84	1.4
普宁市顺龙混凝土有限公司	28.2	186	237	6.3	8.3	35.7	59.2	13.5	158	11.6	94	83	1.2
揭阳市富新混凝土有限公司	28.1	170	221	6.5	8.6	34	57.1	13.39	164	13.1	94	83	1.5
台山市硕基混凝土有限公司	28.3	183	237	6.3	8.6	35.5	59.8	13.53	161	12	93	85	1.1
台山市坚隆混凝土有限公司	28.2	178	240	6.8	8.7	36.7	59.9	13.43	161	13	94	83	1.3
台山斗山宝隆混凝土有限公司	28.2	175	238	6.6	8.6	36.9	59.7	13.42	161	13.3	94	85	1.3
江门华润混凝土棠下有限公司	28.2	174	233	6.6	8.7	35.8	59.8	13.39	161	12.4	94	84	1.6
华润混凝土（鹤山）有限公司	28	173	233	6.5	8.5	36.1	59.7	13.41	160	12.9	94	85	1.5
鹤山市联发商品混凝土有限公司	28	172	234	6.5	8.6	36.4	59.9	13.42	161	12.9	95	85	1.3
惠州太胜预拌混凝土有限公司	28.2	178	235	6.4	8.7	35.5	59.9	13.6	161	12.2	94	86	1.2
惠州市兆丰混凝土有限公司	28.2	175	225	6.3	8.5	36.8	59.2	13.67	164	12.8	94	82	1.5
惠州市聚丰达实业有限公司	28	160	225	6.7	8.5	35.8	59.5	13.48	165	12.3	95	84	1.6
惠州市浩达混凝土有限公司	28	170	238	6.6	8.5	36.2	60.1	13.33	165	12.1	95	82	1.6
惠州市创兴达建材有限公司	28.1	175	233	6.3	8.5	35.4	59.4	13.5	161	13.4	94	85	1.2

各项目的检验数据 “全优单位” 名称	水泥							外加剂		粉煤灰			
	标准稠度用水量 (%)	初凝 (min)	终凝 (min)	3d 抗折 (MPa)	28d 抗折 (MPa)	3d 抗压 (MPa)	28d 抗压 (MPa)	含固量 (%)	水泥胶砂用水量 (g)	筛余 (%)	需水量比 (%)	28d 活性指数 (%)	烧失量 (%)
博罗县园洲镇建汇实业有限公司	28.2	165	226	6.7	8.4	35.9	60.6	13.5	164	12.4	95	86	1.6
河源市东日混凝土有限公司	28.1	164	226	6.8	8.4	35.7	59	13.46	160	12.6	94	82	1.1
河源华润辉达混凝土有限公司	28.2	170	225	6.7	8.5	36	58	13.63	165	12.3	94	82	1
潮州市信强混凝土有限公司	28	185	236	6.6	9	36.1	60.4	13.5	161	12.5	93	84	1.4

附件 3

2022 年大对比干混砂浆企业“全优单位”名单及检验数据

各项目的检验数据 “全优单位”名称	干混砂浆		
	稠度 (mm)	保水率 (%)	28d 抗压强度 (MPa)
中铁建华南建设 (广州) 高科技产业有限公司	67	94.9	22.3
普宁市吉润环保科技有限公司	70.7	96.4	17.2

附件 4

2022 年大对比预拌混凝土企业“优胜单位”名单及检验数据

各项目的检验数据 “优胜单位”名称	水泥							外加剂		粉煤灰			
	标准稠度用水量 (%)	初凝 (min)	终凝 (min)	3d 抗折 (MPa)	28d 抗折 (MPa)	3d 抗压 (MPa)	28d 抗压 (MPa)	含固量 (%)	水泥胶砂用水量 (g)	筛余 (%)	需水量比 (%)	28d 活性指数 (%)	烧失量 (%)
广州志茂混凝土有限公司	28	160	230	6.5	8.9	35.6	58.4	13.8	160	10.8	94	81	1.1
广州盈筑混凝土有限公司	27.8	185	228	6.4	9.3	35.8	59.1	13.8	162	11.7	95	87	1.4
广州市粤砼混凝土有限公司	28.5	179	234	6.2	8.3	34.5	62.4	13.75	158	12.4	93	85.3	1.1
广州市亿洲混凝土有限公司	28.4	165	245	6.5	8.7	33.6	54.9	13.57	157	12.1	96	85	1.77
广州市泰和混凝土有限公司	28.2	163	219	6.3	8.6	34.1	56.2	13.53	164	11.6	92	83	1.8
广州市力建混凝土有限公司	28.4	155	210	7	8	37.9	55.8	13.6	161	13.6	93	86	1.5
广州市峻兴混凝土有限公司	27.8	188	228	6.3	8.8	35.6	58.2	13.5	162	12	92	85	1.7
广州市加业混凝土有限公司	28.3	180	240	6.8	8.8	34.4	55.6	13.4	160	12.4	93	84	1.2
广州市宏翰混凝土有限公司	27.8	188	228	6.2	8.7	35.7	59.6	13.4	163	12.2	93	84	1.6
广州市广泓混凝土有限公司	28.2	177	237	6.3	9.1	35.3	60.3	13.53	156	12.4	93	83	1.9
广州市东浦混凝土有限公司	28.4	184	235	6.7	9	35.1	58.7	13.6	160	12.4	93	84	1.23
广州纽华企业有限公司	27.8	165	212	6.1	8.6	35.4	60.1	13.6	163	10.9	94	84	1.1
广州建友混凝土有限公司	28.1	160	215	6.7	8.7	35.8	56.8	13.5	169	12.5	95	86	1.02
广州东龙混凝土有限公司	28.2	165	223	6.3	8.6	34.8	60.4	13.5	161	11.3	92	85	1.3

各项目的检验数据 “优胜单位” 名称	水泥							外加剂		粉煤灰			
	标准稠度用水量 (%)	初凝 (min)	终凝 (min)	3d 抗折 (MPa)	28d 抗折 (MPa)	3d 抗压 (MPa)	28d 抗压 (MPa)	含固量 (%)	水泥胶砂用水量 (g)	筛余 (%)	需水量比 (%)	28d 活性指数 (%)	烧失量 (%)
广州超力钟村混凝土有限公司	28	170	220	6.4	8.8	34.9	59.5	13.46	167	12.1	95	84	1.1
广东基础新世纪混凝土有限公司	28	178	240	6.8	8.9	35.2	59.7	13.6	168	12.8	96	80	1
广东华南混凝土有限公司	28.2	166	247	6.2	9	37.4	63.7	13.2	160	13.1	95	81	1.8
广东昌达混凝土有限公司	28	175	230	6.7	8.5	35.9	59.1	13.29	164	12.8	94	81	1.2
深圳市正奇新建材有限公司	28.1	175	225	6.3	8.5	32.3	55.2	13.32	165	13.2	93	81	1.6
深圳市为海建材有限公司坪地混凝土分公司	28.2	168	230	6.3	8.8	34.7	56.9	13.5	160	11.8	96	80	1.3
深圳市为海建材有限公司坑梓预拌混凝土分公司	28.4	176	231	6.4	8.8	35.6	57.2	13.3	160	13.1	93	84	1.5
深圳市为海建材有限公司	28.3	174	232	6.3	8.8	34.7	57.9	13.4	159	12.2	95	80	1.3
深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司	28.2	165	222	6.8	8.8	34.3	57.5	13.14	160	13.2	93	83	1.5
深圳市利建新材料有限公司园山分公司	28.2	168	212	6.6	8.2	35.1	59.5	13.41	165	13.2	94	85	1.4
深圳市晋荣创建混凝土有限公司	28.3	152	242	6.1	8.4	33.2	57.9	13.5	166	13.1	95	84	1.4
深圳市汇鑫混凝土有限公司	28.2	168	220	7	9.3	32.6	57.4	13.5	160	12.1	95	82	1.2
深圳市汇基砼混凝土有限公司	28.2	171	235	6.5	8.5	35.4	57.9	13.1	163	13.2	95	82	1.5
深圳市鸿生建材有限公司	28.2	168	222	6.8	8.9	33.7	56.5	13.32	160	12.4	95	81	1.3
深圳市恒星建材有限公司	28.2	160	226	7	9.1	35	57.1	13.5	155	12.7	92	83	1.3

各项目的检验数据 “优胜单位” 名称	水泥							外加剂		粉煤灰			
	标准稠度用水量 (%)	初凝 (min)	终凝 (min)	3d 抗折 (MPa)	28d 抗折 (MPa)	3d 抗压 (MPa)	28d 抗压 (MPa)	含固量 (%)	水泥胶砂用水量 (g)	筛余 (%)	需水量比 (%)	28d 活性指数 (%)	烧失量 (%)
深圳市昊伟合顺混凝土有限公司	28.4	160	225	6.7	8.9	35.1	60.7	13.5	160	12.8	93	82	1.3
深圳市高新源混凝土有限公司	28.3	174	239	6.4	8.9	33.6	55.6	13.22	163	11.7	94	84	1.4
深圳市港龙混凝土有限公司	28.4	170	225	6.7	8.7	34.8	56.9	13.3	161	12.7	94	82	1.4
深圳市福盈混凝土有限公司龙岗分公司	27.9	167	212	6.7	8.8	35.2	58.6	13.21	162	13.1	93	84	1.1
深圳市福盈混凝土有限公司福永分公司	28	157	215	6.7	8.7	35.2	57.8	13.3	163	12.9	95	84	1.5
深圳市东大洋水泥制品有限公司	28.4	178	219	7.1	9.1	35.9	57.9	13.63	160	14.1	93	83	1.7
深圳市东大洋建材有限公司	28.4	161	211	6.6	9	37.6	55.4	13.56	165	11.6	96	83	1.1
深圳晋荣建混凝土有限公司	28	194	251	6.3	8.5	38.4	62.1	13.83	155	12.5	95	83	1.51
广东中联新材料科技有限公司	28.2	177	245	6.2	8.8	33.4	59.8	13.43	160	11.9	93	86	1
珠海文冠商品混凝土有限公司	28	182	235	6.5	8.1	35.3	59.8	13.5	162	11.5	92	86	1.3
珠海市志隆商品混凝土有限公司	28	180	249	6.5	8.9	35.3	59.9	13.58	162	12.5	92	84	1
珠海市振业混凝土有限公司	27.8	180	230	6.4	8.9	36	60.9	13.58	163	11.9	94	85	1.3
珠海市金益峰商品混凝土有限公司	27.9	180	242	6.3	8.9	35.5	59.5	13.56	165	12.3	92	88	1
珠海市斗门明洋发展有限公司	28	186	235	6.3	8.9	36	61.1	13.5	160	12.6	91	85	1.1
珠海市宝城混凝土有限公司	27.8	184	243	6.3	8.7	34.2	59.8	13.64	164	12.4	96	84	1

各项目的检验数据 “优胜单位” 名称	水泥							外加剂		粉煤灰			
	标准稠度用水量 (%)	初凝 (min)	终凝 (min)	3d 抗折 (MPa)	28d 抗折 (MPa)	3d 抗压 (MPa)	28d 抗压 (MPa)	含固量 (%)	水泥胶砂用水量 (g)	筛余 (%)	需水量比 (%)	28d 活性指数 (%)	烧失量 (%)
珠海经济特区中港混凝土有限公司	28.4	178	238	6.4	8.8	36.2	58.5	13.4	162	12.2	96	85	1.1
珠海横琴新区联创商品混凝土有限公司	28.4	177	237	6.4	8.9	36.1	58.3	13.4	162	12.2	96	84	1.1
珠海飞天利商品混凝土有限公司	27.8	181	232	6.5	8.8	36.1	60.9	13.57	162	11.8	93	86	1.3
广东新业混凝土有限公司	28.2	193	230	6	8.4	35.6	59.5	13.6	160	12.5	94	84	1.1
广东新港兴混凝土有限公司	27.9	187	234	6.1	8.7	35.3	61.1	13.4	160	12.4	93	84	1.6
广东恒利混凝土制品有限公司	27.8	166	232	6.6	8.5	36.2	61.2	13.52	158	13.1	95	83	1.4
广东广致混凝土有限公司	28.2	176	230	6.5	8.5	35.8	60.2	13.51	160	12.1	94	83	1.8
佛山市西江新城混凝土有限公司	28	178	218	6.8	8.8	38.2	62.8	13.34	158	11.8	91	82	1.1
佛山市顺德区有利建筑构件有限公司	28.4	180	222	6.4	8.4	35.6	58.5	13.36	161	12.2	95	84	1.4
佛山市顺德区华兴建筑材料有限公司	28	190	230	6	8.3	35.8	60.2	13.7	158	12.5	93	82	1.2
佛山市三水建晖混凝土有限公司	28	180	230	6.6	8.4	36	60	13.25	160	13.2	96	83	1.5
佛山市南海兴业混凝土有限公司	28	165	225	6.4	8.7	36.9	60.3	13.47	163	12.4	96	87	1.3
佛山市南海区西樵恒建混凝土有限公司	28.1	168	226	6.8	8.6	36.8	60.9	13.46	156	12.5	93	82	1.1
佛山市南海区泌冲水泥混凝土有限公司	28	165	215	6.5	8.5	37.2	59.8	13.18	160	12.8	94	82	1.2

各项目的检验数据 “优胜单位” 名称	水泥							外加剂		粉煤灰			
	标准稠度用水量 (%)	初凝 (min)	终凝 (min)	3d 抗折 (MPa)	28d 抗折 (MPa)	3d 抗压 (MPa)	28d 抗压 (MPa)	含固量 (%)	水泥胶砂用水量 (g)	筛余 (%)	需水量比 (%)	28d 活性指数 (%)	烧失量 (%)
佛山市南海区沥建混凝土有限公司	27.8	172	235	6.6	8.8	37	61.1	13.51	160	12.5	96	82	1.25
佛山市汇江混凝土有限公司	28.1	180	225	7	8.7	37.5	61.3	13.45	159	12.5	94	82	1.2
佛山市华砦混凝土有限公司	28	160	240	6.5	8.7	33.6	54.9	13.57	157	12.1	96	85	1.77
佛山市高明金山混凝土有限公司	28.4	190	240	6.1	9	33.5	58	13.23	155	12.2	94	81	1.36
佛山华润顺安混凝土有限公司	28.4	172	240	6.2	8.6	36	59.8	13.54	162	12	93	85	1.4
东莞市新鸿基混凝土有限公司	28	194	222	6.7	8.8	38	62.7	13.5	158	12.2	94	81	1
东莞市翔富混凝土有限公司	28	168	216	6.7	8.6	36	60.5	13.52	163	12	93	82	1.2
东莞市骏宇混凝土有限公司	28.2	177	226	7	8.5	36.4	60.4	13.45	166	12	95	83	1.1
东莞市骏业混凝土有限公司	28	180	225	6.5	8.5	36.5	61.5	13.55	167	12.2	96	80	1.3
东莞市交港建材有限公司	28	175	230	6.4	8.9	34.9	59.4	13.16	164	11.8	94	81	1.4
东莞市慧江混凝土有限公司	28.1	171	220	6.6	8.6	34.1	59.1	13.41	165	12.5	92	85	1.4
东莞市华升混凝土有限公司	28	165	220	6.8	8.9	37.2	59.6	13.6	160	11	96	83	1
东莞市洪信混凝土有限公司	28.5	183	230	6.9	8.5	36.6	59.6	13.3	160	13.1	96	87	1.1
东莞市亨达混凝土有限公司	28.2	155	228	6.3	8.9	34.5	59.3	13.55	165	12	92	82	1.3
东莞市广创混凝土有限公司	28.2	168	225	6.9	9.1	35.7	59.5	13.56	155	11.6	94	84	1.5
东莞市冠峰混凝土有限公司	28.2	172	224	6.8	8.9	33.3	56.7	13.36	160	12.2	94	80	1.3

各项目的检验数据 “优胜单位” 名称	水泥							外加剂		粉煤灰			
	标准稠 度用水 量（%）	初凝 （min）	终凝 （min）	3d 抗折 （MPa）	28d 抗折 （MPa）	3d 抗压 （MPa）	28d 抗 压（MPa）	含固 量（%）	水泥胶 砂用水 量（g）	筛余 （%）	需水 量比 （%）	28d 活 性指数 （%）	烧失 量（%）
东莞市港创环保科技有限公司	28	175	220	7	8.9	36.9	59.8	13.41	166	12	96	84	1
东莞市福汇多建材有限公司	28.2	191	238	6.4	8.7	37.6	62.2	13.54	158	12.3	94	85	1.5
东莞市东田混凝土搅拌有限公司	28	176	223	6.7	8.6	36.2	60.2	13.45	165	12.3	97	83	1.2
东莞华润丰诚混凝土有限公司	28.2	162	216	6.9	8.7	36.6	57.1	13.63	164	12	92	82	1.2
中山市粤华混凝土有限公司	28.4	183	220	6.4	8	36.3	60.3	13.39	155	13.2	92.8	86.6	1.1
中山市恒业商品混凝土有限公司	27.8	190	247	6.3	8.9	33.9	58.8	13.5	161	11.4	93	88	0.9
中山市富业商品混凝土有限公司	28	170	230	6.5	8.7	34.2	59.5	13.5	158	12.5	92	83	1
中山市大鹏混凝土有限公司	28	172	235	6.6	8.8	34.1	59.6	13.58	161	13	93	81	0.9
广东新璟混凝土有限公司	27.8	185	235	6.1	8.8	36.1	61.6	13.62	160	12.1	93	84	1.5
湛江市港创混凝土有限公司	28.3	185	240	6.8	9	35.5	60	13.2	166	11.6	94	85	1
吴川市华里通混凝土有限公司	28.5	167	237	6.7	8.6	33.9	54.9	13.51	158	11.7	95	86	1.36
云浮市同泰混凝土有限公司	28	166	249	6.1	8	33.1	57.2	13.2	167	12.1	96	83	1
云浮市鸿源混凝土有限公司	28	191	237	6.1	8.6	35.5	55.2	13.58	160	12.6	94	88	1.7
罗定市佰联混凝土有限公司	28.1	165	221	6	8.7	34.7	59.5	13.57	164	12.9	93	83	1.1
始兴县恒成商品混凝土有限公司	27.8	175	230	6.5	8.7	35.8	60.8	13.16	160	11.5	95	82	1

各项目的检验数据 “优胜单位” 名称	水泥							外加剂		粉煤灰			
	标准稠度用水量 (%)	初凝 (min)	终凝 (min)	3d 抗折 (MPa)	28d 抗折 (MPa)	3d 抗压 (MPa)	28d 抗压 (MPa)	含固量 (%)	水泥胶砂用水量 (g)	筛余 (%)	需水量比 (%)	28d 活性指数 (%)	烧失量 (%)
韶关市绿建住宅科技有限公司	27.7	180	240	7	9	35.2	63.5	13.34	160	11.5	95	82	1.1
仁化县安建混凝土有限公司	27.7	186	247	7	8.9	36.2	61.6	13.58	165	11.2	94	81	1.5
陆丰市富成源混凝土有限公司	28.4	173	238	6.3	9.3	34.6	60.5	13.6	161	11.5	92	88	1.2
海丰富丽混凝土搅拌有限公司	28.5	178	234	6.2	8.5	35.2	56.6	13.3	167	13.4	95	84	1.4
汕头市粤烽混凝土有限公司	28	178	226	6.7	8.3	35.4	55.9	13.47	160	13.1	93	82	1.3
汕头市创业混凝土有限公司	27.8	172	225	6.7	8.4	35	56.1	13.48	159	12.7	93	82	1.2
汕头市澄海区路路通混凝土有限公司	28	180	234	6.2	8.5	35.9	60.9	13.4	156	13.1	93	83	1.1
汕头市灿林混凝土有限公司	28.1	167	231	6.6	8.4	34.7	56.4	13.41	159	13.4	92	83	1.4
清远市粤鑫新型建筑材料有限公司	28	176	240	6.7	8.8	37.5	61.2	13.5	167	12.4	95	87	1.2
清远市宇创环保混凝土有限公司	27.8	175	215	6.7	8.5	36.2	61.8	13.4	162	11.1	94	82	1.2
清远市联兴混凝土有限公司	28.3	192	235	7	9	36.2	59.8	13.49	160	12.5	94	84	1.4
清远市广清混凝土有限公司	27.8	187	224	6.7	9	35.6	60.4	13.71	169	11.1	94	85	1
清远丰诚混凝土有限公司	28	176	237	6.9	8.9	36.5	60.5	13.56	165	12.1	92	86	1.2
连州市祥友混凝土有限公司	28	165	235	5.9	8.1	35.2	59.9	13.57	157	13	95	83	1
梅州粤马混凝土有限公司	28	174	235	6.4	8.4	35.6	59.1	13.1	158	11.4	94	81	1.1
信宜市恒泰混凝土有限公司	27.9	165	215	6.5	8.5	39	62.1	13.43	165	12.6	94	83	1.6

各项目的检验数据 “优胜单位” 名称	水泥							外加剂		粉煤灰			
	标准稠度用水量 (%)	初凝 (min)	终凝 (min)	3d 抗折 (MPa)	28d 抗折 (MPa)	3d 抗压 (MPa)	28d 抗压 (MPa)	含固量 (%)	水泥胶砂用水量 (g)	筛余 (%)	需水量比 (%)	28d 活性指数 (%)	烧失量 (%)
茂名市明胜混凝土有限公司	28.2	175	231	6.6	8.8	35.8	59.5	13.1	163	11.8	95	83	1.5
茂名市宏基建材有限公司	28.2	177	225	6.5	8.5	38.5	60.5	13.12	166	12.6	94	82	1.5
茂名市恒基混凝土有限公司	28.3	175	226	6.7	8.6	39.1	60.9	13.1	167	12.5	94	81	1.5
高州市华建混凝土有限公司	28.2	168	222	6.4	8.3	38.1	59.8	13.35	166	12.4	95	82	1.4
普宁市杰润混凝土有限公司	27.9	181	239	6.5	8.6	36.9	60.2	13.29	167	11.3	94	83	1.2
普宁市吉润混凝土有限公司	28.1	177	238	6.5	8.5	35.2	58.3	13.19	159	10.8	94	83	1.2
普宁市华美鑫通混凝土有限公司	28	190	245	6.4	8.1	32.6	57.8	13.25	158	11.7	96	80	1.1
台山市坚隆混凝土实业有限公司	28.4	179	236	6.6	8.6	36.8	60.4	13.42	162	13.3	93	84	1.3
江门市众乐帮混凝土有限公司	28	174	237	6.3	8.3	38.1	59.6	13.8	160	12.8	93	84	1
江门市乾山混凝土有限公司	28	157	230	6.8	8.5	35.8	58.9	13.4	161	11.6	96	85	1.2
江门市华通混凝土有限公司	28.5	154	224	6.7	8.5	33.6	54.7	13.45	158	11.9	93	83	1.4
江门市富天混凝土有限公司	28.1	164	225	6.2	8.5	34.9	60.6	13.2	162	11.5	92	86	1.2
江门市德辉混凝土有限公司	27.8	186	230	6.2	8.7	36.3	60.1	13.51	157	12.2	94	87	1
江门华润混凝土睦洲有限公司	28.2	172	236	6.8	9.3	36.1	59.3	13.37	163	12.5	93	85	1.5
华润混凝土（江门）有限公司	28.2	180	228	6.2	8.5	35	59.6	13.38	160	11.9	92	83	1.5
鹤山市华鹤混凝土有限公司	28.5	168	242	6.6	8.6	33.2	54.9	13.49	160	12	94	83	1.4

各项目的检验数据 “优胜单位” 名称	水泥							外加剂		粉煤灰			
	标准稠度用水量 (%)	初凝 (min)	终凝 (min)	3d 抗折 (MPa)	28d 抗折 (MPa)	3d 抗压 (MPa)	28d 抗压 (MPa)	含固量 (%)	水泥胶砂用水量 (g)	筛余 (%)	需水量比 (%)	28d 活性指数 (%)	烧失量 (%)
龙门县展扬混凝土有限公司	27.8	187	229	6.2	8.4	34.6	58.2	13.5	156	11.3	94	84	1.5
龙门县富城预拌混凝土有限公司	27.8	182	232	6.3	8.3	34.7	58	13.48	157	11.3	93	84	1.1
惠州市志远混凝土有限公司	28	178	238	6.9	8.8	34.6	59.4	13.45	163	12.6	96	83	1.3
惠州市永恒业混凝土有限公司	28	192	230	6.2	8.3	37.6	61.6	13.44	162	12.1	93	82	1.1
惠州市新恒塔混凝土有限公司	28.5	167	242	6.7	8.6	33.9	54.9	13.51	158	11.7	95	86	1.36
惠州市满方混凝土有限公司	28.2	183	238	6.5	8.1	33.9	60.1	13.4	164	12.1	95	84	1.6
惠州市金裕混凝土有限公司	27.8	181	241	6.1	8.8	36	59.6	13.5	157	11.8	93	80	1.5
惠州市建业混凝土有限公司	28	188	231	6.5	8.6	36.2	59.8	13.7	168	12.5	94	82	1.2
惠州市嘉骏预拌混凝土有限公司	28.4	176	233	6.5	8.9	35.4	59.7	13.6	160	12.4	95	85	1.2
惠州市惠阳区粤塔混凝土有限公司	28.5	167	237	6.7	8.6	33.8	54.8	13.51	158	11.7	94.5	86	1.36
惠州市华丽盛混凝土有限公司	28.4	175	230	6.6	8.7	34.8	58.4	13.33	160	12.9	94	83	1.5
惠州市广兴混凝土有限公司	27.8	180	230	6.2	8.2	32.2	55.6	13.52	157	11.3	93	84	1.1
惠州交投公路发展混凝土有限公司	28.1	171	230	6.5	8.4	35.9	60.1	13.72	163	12.1	93	87	1.1
惠州晖华混凝土有限公司	28.2	175	236	6.7	8.6	34.6	59.4	13.36	165	11.6	96	84	1.3
惠州华润建材有限公司	28	173	227	6.3	8.3	35.5	59.1	13.47	160	12.1	92	85	1.1

各项目的检验数据 “优胜单位” 名称	水泥							外加剂		粉煤灰			
	标准稠度用水量 (%)	初凝 (min)	终凝 (min)	3d 抗折 (MPa)	28d 抗折 (MPa)	3d 抗压 (MPa)	28d 抗压 (MPa)	含固量 (%)	水泥胶砂用水量 (g)	筛余 (%)	需水量比 (%)	28d 活性指数 (%)	烧失量 (%)
惠东县中盛实业开发有限公司	28	155	211	6.7	8.7	35.2	57.4	13.06	158	13.2	95	85	1.4
惠东县平港混凝土有限公司	28.4	181	245	6.4	8.5	35.3	59.1	13.46	159	12.6	97	88	1.1
惠东县吉泰混凝土搅拌有限公司	28	173	230	7	8.7	36	58.1	13.22	165	12.6	96	83	1.4
惠东县华盛实业开发有限公司	28.3	175	230	6.4	8.5	34.4	58.1	13.64	160	12.4	97	85	1.2
博罗县新恒塔混凝土有限公司	28.5	167	237	6.7	8.6	33.9	54.9	13.51	158	11.7	95	86	1.36
博罗县建鑫混凝土有限公司	28	181	236	6.3	9	34.1	59.3	13.7	166	12.9	97	84	1.2
河源市京基混凝土有限公司	28.1	176	234	6.6	8.6	36.1	59.7	13.65	165	12.4	96	83	1.7
河源市建华混凝土搅拌有限公司	27.8	176	235	6.8	8.5	38.3	61.2	13.32	166	12.2	95	84	1.6
河源市高宝建混凝土有限公司	28.2	176	227	6.4	8.5	37.2	59.3	13.41	165	12.3	97	83	1
河源金塔混凝土有限公司	27.8	176	236	6.8	8.5	38.4	61.3	13.4	166	12.1	94	84	1.6
河源恒鑫基建材有限公司	28	175	225	6.8	8.4	38.4	59.5	13.57	160	12.5	95	85	0.9
广东建业新型材料股份有限公司	28	175	225	6.5	8.7	38	60.5	13.2	167	12.9	95	83	1.5
潮州市翔华韩东混凝土有限公司	28	180	238	7	9.2	35.3	59.7	13.47	162	12.7	94	82	1.5
潮州市泓基混凝土有限公司	28	180	240	7	9.1	35.6	58.5	13.39	160	12.5	93	83	1.3
潮州市潮安区泓基混凝土有限公司(浮洋站)	27.7	162	237	6.6	9	33	57.4	13.62	163	12.4	93	84	1.9

附件 5

2022 年大对比干混砂浆企业“优胜单位”名单及检验数据

各项目的检验数据 “优胜单位”名称	干混砂浆		
	稠度（mm）	保水率（%）	28d 抗压强度（MPa）
广州市建琿预拌混凝土砂浆有限公司	71	93.4	17.7
广州市盈坚建材科技发展有限公司	70	92.8	13.9
广东复特新型材料科技有限公司	79	96.4	19.5
佛山市汇河新型建筑材料有限公司	67	95.8	23.8
惠州市联大环保材料有限公司	69	96	14.2
英德市东华镇英昊混凝土有限公司	67.5	97.7	26.6
清远市建设工程质量检测站有限公司	60	94.7	20.7
韶关市良春建材有限公司	66	93.9	23
潮州市潮安区阳光建材贸易有限公司	70	96.6	13.2
湛江市顺大砂浆有限公司	76	96.8	17.3
湛江金华龙砂浆有限公司	75.5	93.9	22.2